

Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН

Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН

Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН

## XAFS – ИССЛЕДОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОКСИДОВ ЦИРКОНИЯ

Кривенцов В.В., Мороз Э.М., Саенко И.С., Удовский А.Л.



Новосибирск 2020


Как известно, сегодня смешанные оксиды со структурой флюорита состава (Zr,Y)O2-х широко применяются для упрочнения ферритных сталей, используемых в качестве материалов оболочки ТВЭЛов для реакторов нового поколения на быстрых нейтронах, работающих в условиях облучения и высоких температур.

Данная работа посвящена изучению состояния и локальной структуры образцов оксидов циркония, модифицированных иттрием и магнием, полученных методом соосаждения и прокаленных при температуре 1250°С. Спектры XAFS (XANES/EXAFS) (Y-K, Zr-K) исследуемых образцов регистрировались в СЦСТИ, г. Новосибирск. Дополнительно образцы были охарактеризованы методами рентгеновской дифракции и ПЭМ.

**Таблица 1.** Химический состав и структурные параметры исследуемых образцов

Образец	Химический состав		Cell
	согласно синтезу	по данным масс- спектрометрии	parameter, Å
Z18Y/Y18	$82\% \ ZrO_2 + 18\% \ Y_2O_3$ $Zr_{0.695}Y_{0.305}O_{1.848}\square_{0.152}$	$\mathbf{Zr}_{0.712}\mathbf{Y}_{0.288}\mathbf{O}_{1.856}\square_{0.144}$	5.159
ZYM/Y9	$86.5\% \ ZrO_2 + 9\% \ Y_2O_3 + 4.5\% \\ MgO$ $Zr_{0.794}Y_{0.165}Mg_{0.041}O_{1.876}\square_{0.12}$	$\mathbf{Zr}_{0.807}\mathbf{Y}_{0.153}\mathbf{Mg}_{0.0400}\mathbf{O}_{1.884}\square_{0.116}$	5.134

## Рис.1 Данные XRD



**Рис. 2**. Спектры XANES (Y-K) исследуемых образцов: 1) **Z18Y/Y18**, 2) **ZYM/Y9** 







Рис. 3. Спектры XANES (Zr-K) исследуемых 1) Z18Y/Y18, 2) ZYM/Y9



**Рис.4.** Кривые функции радиального распределения атомов (PPA) локального окружения Y для исследуемых образцов: 1) **Z18Y/Y18, 2) ZYM/Y9** 



**Рис.5.** Кривые функции радиального распределения атомов (PPA) локального окружения Y для исследуемых образцов: 1) **Z18Y/Y18, 2) ZYM/Y9** 



Показано, что со стороны иттрия спектры XANES исследованных практически идентичны. Можно образцов предположить, что зарядовое состояние и ближайшее окружение иттрия практически не изменяется в зависимости от состава образцов. Со циркония, спектры XANES имеют незначительные различия. Видимо для циркония, при неизменном состоянии некоторые изменения в ближайшем кислородном обусловлены образцов. окружении различным составом Установлено, что кривые радиального распределения атомов (PPA), полученные из спектров EXAFS исследуемых образцов, характерных особенностей. Наблюдаются только первые координационные сферы типов Ме-О и Ме-Ме, однако дальние координационные сферы (далее ~4.5 Å) практически отсутствуют, что может свидетельствовать Об искажениях дальнего порядка в структуре. Локальное окружение иттрия образцов, стабильно, при изменении состава ЧТО свидетельствовать о формировании кластеров, включающих только элементы Ү и О.

Локальное окружение циркония зависит от состава образцов, так как наблюдаются некоторые различия в кривых РРА. Таким образом, амплитуды пиков, отнесенных к координационным сферам Zr-O и Zr-Me, значительно снижены (более чем на 25%) для Y, Mg - модифицированного образца по сравнению с Ү - модифицированного образца, что ДЛЯ свидетельствует об искажениях исходной структуры флюорита. Показанно, что изменения расстояний Zr-O и Zr-Me (более 0,05Å) больше, чем таковые, обусловленные различиями в параметрах сравниваемых образцов. Было ячеек высказано ДЛЯ предположение, что наличие Ү-О кластеров препятствует уточнению структур с использованием модели статистического твердого раствора со структурой флюорита.

Работа проводилась в рамках проекта РФФИ № 19-03-00530. В работе использовалось оборудование ЦКП «СЦСТИ» на базе УНУ "Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000" в ИЯФ СО РАН, поддержанное проектом RFMEFI62119X0022.